

## SECCO Flexifol 1

## 1 komponensű folyékony fólia

## TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, félig folyékony vízszigetelő fólia, adalékokkal gazdagított diszperziós polimer bázissal. Száradás után rugalmas, szoros, vízálló és fagyálló bevonatot képez, amely jól tapad az aljzathoz. Nem tartalmaz szerves anyagokat.

## ALKALMAZÁS

Beltéri 1K vízszigetelés. Magas páratartalmú helyiségekben alkalmazható burkolás előtt. Aljzatok és oldalfalak vízszigetelésére kifejlesztett magas rugalmasságú, hézagkitöltő anyag, mely kiválóan alkalmas a fürdőszobák és további vizes helyiségek beltérben történő vízszigetelésére. Ajánlott rétegszám: minimum 2 réteg, anyagigény: 1,5 kg/m<sup>2</sup>/2 réteg.

## TERMÉK PARAMÉTEREK

Anyag :	kopolimer emulzió
Szín :	kék
Rétegvastagság (mm) :	0,3 ± 0,6
Felületi tömeg (1 mm vastagságnál) (g/m <sup>2</sup> ):	1,70 ± 10 %
Tapadás a felülethez (MPa):	≥ 0,5
Rétegszáradási idő (óra):	
első réteg:	1,5-3
második réteg:	kb. 6
Vízállóság:	nincs behatolás és súlygyarapodás ≤ 20 g
Alkalmazási hőmérséklet (°C):	+5 / +35
Hőállóság (° C):	-20 / +70
Kötési idő (óra):	12 falazatnál, 24 burkolatnál és kerámia burkolólapnál
Anyagszükséglet (kg/m <sup>2</sup> ):	1,0 ± 1,5

## CSOMAGOLÁS

Kapacitás (kg)	Típus	Mennyiség/raklap (db)	Mennyiség/raklap (kg)
2,5	vödör	128	320
5	vödör	100	500
13	vödör	39	507

## ELŐNYÖK

- ✓ tartósan rugalmas
- ✓ jó tapadási tulajdonságokkal rendelkezik
- ✓ fagyálló
- ✓ időjárásálló
- ✓ függőleges és vízszintes felületekhez
- ✓ beltéri és kültéri használatra

## TÁROLÁS

A termékeket eredeti, sértetlen, légmentesen zárt csomagolásban, száraz helyiségben, +10 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne tegye ki közvetlen napfénynek és légköri hatásoknak. Felhasználható: a gyártás időpontjától számított 12 hónapig. Fagytól védett helyen tartandó.

## ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Az alapnak tisztának, száraznak, por-, zsír- és olajmentesnek kell lennie. Használat előtt alaposan keverje össze keverővel. Ne hígítsa, ne sűrítse és ne keverje össze más termékekkel. Legalább két vízszigetelő réteget kell felhordani. Az első réteget ecsettel vagy hengerrel bőségesen kell felhordani. A második réteget körülbelül 3 óra múlva kell felhordani. A száradási idő a levegő hőmérsékletétől és páratartalmától függ, ezért győződjünk meg arról, hogy az első réteg száraz. A padlón, fokozott terhelésnek kitett helyeken (pl. gyalogos forgalom) várjon 6 órát a második réteg felhordása előtt. A második réteget az első rétegre kell felhordani, kereszt-keresztező technikával. Minden rétegnek száraznak kell lennie a teljes felületén. A végső bevonatnak körülbelül 1 mm vastagnak kell lennie. Miután a vízszigetelő bevonatok teljesen megszáradtak, folytassa a kerámialapok ragasztásával rugalmas ragasztóval. A munkát +5 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten kell elvégezni. Minden adat +23 °C hőmérsékletre és 50% relatív páratartalomra vonatkozik.