

SECCO Flexifol 2

2 komponensű folyékony fólia

TERMÉKLEÍRÁS

Kétkomponensű, tartósan rugalmas vízszigetelő fólia, amely kopolimerek és cement és módosító anyagok keverékének vízszórására épül. Keményedés után vízszigetelő membránt képez.

ALKALMAZÁS

Kül- és beltéri 2 komponensű vízszigetelés. Ajánljuk: Beltérben minden vizes helyiség vízszigetelésére, épített zuhanyzók és fürdőszobák vízszintes és függőleges felületek vízszigetelése esetén. Kültéren történő alkalmazáskor: teraszokhoz, lábazatok, alapok, medencék vízszigetelésre. Alkalmazandó rétegszám: minimum 2 réteg. Anyagigény: 3 kg/m²/ 2 réteg

ELŐNYÖK

- ✓ legmagasabb vízzárósság
- ✓ tartósan rugalmas
- ✓ ellenáll a víz hidrosztatikus nyomásának
- ✓ jó tapadási tulajdonságokkal rendelkezik
- ✓ antiradon tulajdonságokkal rendelkezik
- ✓ ellenáll a klóros vízzel való közvetlen érintkezésnek
- ✓ fagyálló
- ✓ föld feletti és földalatti munkákhoz
- ✓ függőleges és vízszintes felületekhez
- ✓ beltéri és kültéri használatra

TERMÉK PARAMÉTEREK

Anyag:	
A összetevő	copolymer dispersion
B összetevő	mix of cement and modifiers
Szín	after mixing: gray
Megmunkálhatóság (óra)	2
Radon diffúziós együttható D (m ² /s)	1.5 *10 ⁻¹⁰ (at a thickness of 3 mm)
Tapadás a felülethez	≥ 0.5
Vízáteresztés	no penetration and weight gain ≤ 20 g
Alkalmazási hőmérséklet(°C):	+10 / +30
Hőállóság (°C)	-20 / +70
Kötési idő (óra)	12 for masonry, 24 for cladding and ceramic tiles
Fogyasztás (kg/m ²)	
2 réteg csöpögő vízhez	approx. 1.5
3-4 réteg nyomás alatti vízhez	2.0 ÷ 3.0

CSOMAGOLÁS

Csomag Kapacitás (kg)	Csomagolás típusa	Mennyiség/ raklap (db)	Mennyiség/ raklap (kg)
14	vödör	33	462
21	vödör	16	336

TÁROLÁS

A termékeket eredeti, sértetlen, légmentesen zárt csomagolásban, száraz helyiségben, +10 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne tegye ki közvetlen napfénynek és légköri hatásoknak.

Felhasználható: a gyártás időpontjától számított 12 hónapig. Fagytól védett helyen tartandó.

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

Az alapnak tisztának, száraznak, por-, zsír- és olajmentesnek kell lennie. Az összetevőket 3: 1 arányban kell összekeverni (száraz B komponens: folyékony A komponens). A száraz B komponens fokozatosan kell adagolni az A folyékony komponenshez. Az összetevők keverési folyamatát kézzel vagy kis sebességű keverővel kell elvégezni, amíg homogén masszát nem kapunk (keverési idő kb. 3-4 perc). Tegye félre 5 percre. Ezután keverje össze újra.

A kevert habarcsot 2 órán belül használja fel (+23 °C -on). A vékonyabb konzisztencia érdekében az első réteg felhordásakor súlyonként legfeljebb 3% vizet adhat hozzá. A terméket előzőleg alapozott, száraz és tiszta felületre kell felhordani. Az első réteget ecsettel kell felhordani, intenzíven dörzsölni az aljzatba, miközben meg kell őrizni az azonos rétegvastagságot. (min. 2 réteg) A következő rétegeket kb. 6 óra múlva vigyük fel (+23 °C-on). A sarkokat és szögeket ezen kívül rögzíteni kell a SECCO BAND PRO tömítőszalaggal, amelyet a termék első rétegébe préselünk bele. A szigetelés teljes vastagsága kb. 2-3 mm. A frissen felvitt vízszigetelést óvja a túlzott napfénytől és a csapadéktól. A vízszigetelt felületek burkolatát rugalmas ragasztóval kell rögzíteni, min. 24 órával a termék alkalmazása után.

Száradás után a szennyeződések azonnal távolítsuk el vízzel, vagy extrakciós benzinnel.

Az ebben a műszaki adatlapban található információkat szakmai tapasztalataink, legjobb tudásunk és jóhiszeműség alapján fejlesztettük ki. Ez a műszaki adatlap meghatározza az anyagfelvétel körét és az ajánlott munkamenetet, de nem helyettesítheti a kivitelező szakmai felkészültségét. A jelen műszaki adatlapon közölt információkon kívül be kell tartani az építési szabályokat, az érintett nemzeti és európai szabványokat, jóváhagyási dokumentumokat, egészségügyi és biztonsági előírásokat stb. Ez a műszaki adatlap minden korábbi verziót helyettesít.