

SECCO Grunt S

Egykomponensű mélyreható, oldószermentes alapozó nedvszívó aljzatokhoz

TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, mélyreható oldószermentes alapozó nedvszívó és porózus aljzatokhoz. Egységesíti az aljzat nedvszívó képességét és növeli az olyan anyagok következő rétegeinek tapadását, mint a ragasztók, töltőanyagok, tömítőanyagok, polimer diszperziók vagy cement alapú kiegyenlítő és javító habarcsok. Fugához és ragasztóhabarcsokhoz adva megvédi őket a repedésektől.

ALKALMAZÁS

Kül- és beltéri alkalmazásra. Akrilgyantát tartalmazó, diszperziós polimer alapozó. Az ásványi aljzatok és laza szerkezetű felületek alapozását, megerősítését szolgáló mélyreható, oldószermentes alapozó. Rétegeként, amely megerősíti és kiegyenlíti az olyan aljzatok nedvszívó képességét, mint: nem szerkezeti beton, anhidrit, gipsz és cement vakolat, gipszkarton, cement-rostlemez és egyéb ásványi hordozók. Védőbevonatként az esztrichhez.

TERMÉK PARAMÉTEREK

Anyag:

sztírol akril kopolimer kis molekulájú vízdiszperziója

Szín:	tejes
Sűrűség(g/cm ³)	1.01
Viszkozitás (mPas)	70
Kötési idő(h)	2-3
Anyagigény(l/m ²)	0.08 – 0.15
pH	7.0 - 8.0
Alkalmazási hőmérséklet tartomány (°C)	+5 ÷ +30

CSOMAGOLÁS

Csomag kapacitás (l)	Csomagolás típusa	Mennyiség/ raklap (pcs)	Mennyiség/ raklap(l)
5	kanna	96	480

TÁROLÁS

A termékeket eredeti, sértetlen, légmentesen zárt csomagolásban, száraz helyiségben, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne tegye ki közvetlen napfénynek és légköri hatásoknak.

Felhasználható: a gyártás időpontjától számított 24 hónapig. Fagytól védett helyen tartandó.

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

A munka megkezdése előtt megfelelően elő kell készíteni az aljzatot, amelyre a terméket alkalmazni kell. Az alapnak tisztának, száraznak, por-, zsír- és olajmentesnek kell lennie.

Hígítsa fel a terméket vízzel 1:2 és 1:15 közötti arányban az aljzat nedvszívó képességétől függően (az első réteg esetében). Vigye fel a felületre hengerrel, ecsettel vagy permetezéssel. Nagyon nedvszívó aljzatok (például gipszkarton) esetén vigyen fel több réteget a termékből, nedves-nedves módszerrel. A következő rétegeket hígítás nélkül, kb. 2-3 óra (+23 °C és 60% relatív páratartalom mellett). Ne használja a terméket hűtött vagy fagyott felületeken. Minden adat a következő feltételekre vonatkozik: hőmérséklet +20 °C és 60%-os relatív páratartalom; ettől eltérő használati körülmények esetén a termék száradási ideje és fogyasztási aránya eltérhet.

Az ebben a műszaki adatlapban található információkat szakmai tapasztalataink, legjobb tudásunk és jóhiszeműség alapján fejlesztettük ki. Ez a műszaki adatlap meghatározza az anyagfelvétel körét és az ajánlott munkamódot, de nem helyettesítheti a kivitelező szakmai felkészültségét. A jelen műszaki adatlapon közölt információkon kívül be kell tartani az építési szabályokat, az érintett nemzeti és európai szabványokat, jóváhagyási dokumentumokat, egészségügyi és biztonsági előírásokat stb. Ez a műszaki adatlap minden korábbi verziót helyettesít.