

SECCO BAND PRO

Hajlaterősítő szalag

TERMÉKLEÍRÁS

Hajlaterősítő szalag kül- és beltéri használatra. A fokozottabb igénybevételnek kitett helyeken, vizes, illetve nedves helyeken rugalmas hézag kitöltésére alkalmazzák.

ALKALMAZÁS

Rugalmas tömítőanyagként a sarkokban, éleken, fal- és padlófelületeken, tágulási hézagok nedves helyiségekben, például fürdőszobákban, konyhákban, kazánházakban, mosókonyhákban, teraszokon, erkélyeken. Védelemként a zsugorodás és a feszültségi foltokban megjelenő hőrepedések ellen (kivéve a szerkezeti tágulási hézagokat). Megerősítő betétként a hőtágulási hézagok területén, amikor burkolat alatti vízszigetelő réteget készít az épületeken kívül.

TERMÉK PARAMÉTEREK

Anyag:	hőre lágyuló elasztomer (TPE), poliészterből készült szövet
Szín :	szürke
Hossz (m):	50 (±5.0%)
Szélesség (mm):	120 (±5.0%)
Vastagság (mm):	0.5 ± 0.07
Súly(g/m ²):	440
Szakítószilárdság (MPa):	
hosszában	≥ 13.7
keresztben	≥ 2.0
Relatív nyúlás (%):	≥ 20
maximális húzófeszültségnél, keresztben	≥ 130
nyúlásnál, keresztben	≥ 150
Vízzáróság (MPa)	0.5
Feszültség (MPa)	≥ 0.5
Hőállóság (°C)	-30 / +90

CSOMAGOLÁS

Méretek (mm)	Csomagolás típusa	Mennyiség per doboz (pcs)	Mennyiség per raklap (pcs)
50x120	doboz	1	120

TÁROLÁS

Tárolja a terméket száraz helyiségben, eredeti, sértetlen csomagolásban, +1 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten. Eltarthatóság 36 hónap a gyártástól számítva.

ELŐNYÖK

- ✓ rugalmas
- ✓ nagyon robusztus
- ✓ nagy tapadás a vízszigetelő rétegekhez
- ✓ vízálló
- ✓ időtálló
- ✓ időjárásálló
- ✓ ellenáll a sónak, savaknak és lúgoknak, oldószereknek
- ✓ könnyen feldolgozható
- ✓ beltéri és kültéri használatra

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

A munka megkezdése előtt megfelelően elő kell készíteni az aljzatot, amelyre a terméket alkalmazni kell. Az alapnak tisztának, száraznak, por-, zsír- és olajmentesnek kell lennie. A munka megkezdése előtt az aljzatot megfelelően elő kell készíteni. Ezután vigyen fel egy réteg folyékony tömítőanyagot (SECCO® FLEXIFOL 1, SECCO® FLEXIFOL 2), amelybe a SECCO BAND tömítőszalagot kell beépíteni.

Ezután nyomja meg elég erősen, hogy elmerüljön a termék kötött része. Ezután vigyen fel egy második réteg folyékony tömítőanyagot (SECCO® FLEXIFOL 1, SECCO® FLEXIFOL 2). Ha a terméket tágulási hézagok tömítésére használja, nyomja be a szalagot a résbe, és alakítsa ki egy mélyedést a közepén, amely lehetővé teszi a deformációkat. Minden adat +23 °C hőmérsékletre és 50% relatív páratartalomra vonatkozik.