

ELEMENTS
COLLECTION



PureSPC Max

PureSPC Max

PureSPC Max

PureSPC Max

PureSPC Max

Jellemzők		Szabványok		15	20	20 Plus	30 Plus	50 Plus
Padló tulajdonságai	Teljes vastagság	EN ISO 24346	3,2mm	3,5mm	4,5mm	4,5mm	5,5mm	
	Hangszigetelés	EN ISO 24346	alátét nélküli	alátét nélküli	1mm	1mm	1,5 mm (antibakteriális Bio-Guard védjeggyel)	
	Kopóréteg	EN ISO 24340	0,15mm	0,2mm	0,2mm	0,3mm	0,5mm	
	Fedőréteg		UV-bevonat	UV-bevonat	UV-bevonat	UV-bevonat	UV-bevonat	
	Felület		kristály dombornyomott	kristály dombornyomott	kristály dombornyomott	EIR+Micro-V fuga	EIR+4V fuga	
	Telepítési mód/megfelelő aljzat*		Klikk rendszer: Unilic - ragasztásmentes	Klikk rendszer: Unilic - ragasztásmentes	Klikk rendszer: Unilic - ragasztásmentes	Klikk rendszer: Unilic - ragasztásmentes	Klikk rendszer: Unilic - ragasztásmentes	
Csomagolási információ	Felhasználhatóság	EN 10874	21 és 31 (EN ISO 10582)	23 és 32 (EN ISO 10582)	23 és 32 (EN 16511)	23 és 34 (EN 16511)	23 és 34 (EN 16511)	
	SPC lapméret (Hossz*Széi)		1219*181mm	1219*181mm	1219*181mm	1218mm*181mm	1218mm*228mm	
	Raklap mérete (Széi*Hossz*Mag)		1000*1250*710mm	1000*1250*710mm	1000*1250*710mm	1000*1250*760mm	1000*1250*760mm	
	Lap/csomag (m2/csomag)		14 (3,09 m2)	12 (2,65 m2)	12 (2,65 m2)	10 (2,20 m2)	8 (2,22 m2)	
	Súly/csomag		20,55 kg	19,27kg	19,60kg	16,91kg	19,38kg	
	csomag/raklap		55	55	50	55	48	
	m2/raklap		169.89	145.62	132	121	107	
	m2/konténer		3397	3058	3044	2904	2568	
Hőreakciója	raklap/konténer		20	21	23	24	24	
	csomag/konténer		1100	1155	1150	1320	1152	
	Teljes súly/raklap		1155kg	1085kg	1005kg	950kg	960kg	
	Tűzállóság (CE)	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	
	Hővezetési képesség	EN 12667	0,087 W(m·K)	0,087 W(m·K)	0,087 W(m·K)	0,087 W(m·K)	0,110 W(m·K)	
	Hőellenállás	EN 12667	0,030 (m²·K)/W	0,030 (m²·K)/W	0,030 (m²·K)/W	0,030 (m²·K)/W	0,030 (m²·K)/W	
Műszaki jellemzők	Hőtágulás	EN ISO 23999	nincs felpúposodás	nincs felpúposodás	nincs felpúposodás	nincs felpúposodás	nincs felpúposodás	
	Padlófűtésnél használható		igen, max 27°C	igen, max 27°C	igen, max 27°C	igen, max 27°C	igen, max 27°C	
	Statikus elektromos hajlam (CE)	EN 14041	0.5kV, bevizsgált	0.5kV, bevizsgált	0.5kV, bevizsgált	0.5kV, bevizsgált	0.5kV, bevizsgált	
	Csúszásgátlás (CE)	EN 13893	DS	DS	DS	DS	DS	
	Csúszásállóság (rámpateszt)	DIN 51130	-	R9	R9	R9	R9	
	Kopásállóság	EN 15468, Annex A	> 7300 fordulat (≥ 7000 -34-es osztály)	> 7300 fordulat (≥ 7000 -34-es osztály)	> 7300 fordulat (≥ 7000 -34-es osztály)	> 7300 fordulat (≥ 7000 -34-es osztály)	> 7300 fordulat (≥ 7000 -34-es osztály)	
	Záróréőr	ISO 24334	hosszú él: 4.5 kN/m, rövid él: 5.5 kN/m	hosszú él: 4.5 kN/m, rövid él: 5.5 kN/m	hosszú él: 4.5 kN/m, rövid él: 5.5 kN/m	hosszú él: 4.5 kN/m, rövid él: 5.5 kN/m	hosszú él: 4.5 kN/m, rövid él: 5.5 kN/m	
	Görgős szék	EN ISO 4918	W típus, > 25000 kör, bevizsgált	W típus, > 25000 kör, bevizsgált	W típus, > 25000 kör, bevizsgált	W típus, > 25000 kör, bevizsgált	W típus, > 25000 kör, bevizsgált	
	Bőtorláb	EN ISO 16581	bevizsgált	bevizsgált	bevizsgált	bevizsgált	bevizsgált	
	Karcállóság	DIN EN 16094	MSR-A3	MSR-A3	MSR-A3	MSR-A3	MSR-A2	
Mérgező anyagok	Maradéknyomás	EN ISO 24343-1	0,05mm	0,05mm	0,05mm	0,05mm	0,05mm	
	Méretstabilitás	EN ISO 23999	≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%	
	Alkuszás teljesítmény	EN ISO 717-2	-	-	ΔLw = 21 dB	ΔLw = 21 dB	ΔLw = 20 dB	
	Ellenállás a foltoknak	EN 438-2	1-es csoport: 5 2-es csoport: 4 3-as csoport: 4/5/5	1-es csoport: 5 2-es csoport: 4 3-as csoport: 4/5/5	1-es csoport: 5 2-es csoport: 4 3-as csoport: 4/5/5	1-es csoport: 5 2-es csoport: 4 3-as csoport: 4/5/5	1-es csoport: 4 2-es csoport: 5 3-as csoport: 4/5/5	
	Útésállóság	EN 13329	> 1800mm	> 1800mm	> 1800mm	> 1800mm	> 1800mm	
	Formaldehid / VOC-kibocsátás	EN 717-1	E1 / VOC-mentes	E1 / VOC-mentes	E1 / VOC-mentes	E1 / VOC-mentes	E1 / VOC-mentes	
	Greenguard - gyűlékony vegyület		bevizsgált	bevizsgált	bevizsgált	bevizsgált	bevizsgált	
Ftalátmentes	Ftalátmentes		igen	igen	igen	igen	igen	

*Az aljzat legyen kiváló minőségű, megfelelően előkészített, szilárd, stabil sima, kiegyenlített, tiszta és száraz.



European Headquarters
Lise-Meitner-Str.1. 82152 Krailling
München, Germany

Distribution Hub
Ferdinand-Gabriel-Weg 4-8 59494
Soest, Germany